RANGIN KIMIA
CHEMICAL PRODUCT

# برگه مشخصات فنی

**سفید براق پلی‌اورتان اتومبیلی Line 21-2k**

**رنگ سفید براق پلی‌اورتان پایه اکریلیک / رنگ سفید براق اتومبیلی اکریلیک دو جزئی**

CODE:
**1160501**

| مشخصات | | |
|---|---|---|
| ویسکوزیته با کاپ ۴ دمای ۲۵درجه سانتی گراد (ثانیه) | ۱۸۰ - ۲۲۰ | |
| نسبت ترکیب با هاردنر H 331 | ۲ به ۱ | |
| درصد تینر خوری با تینر پلی اورتان 100 (W/W) | ۲۰ - ۲۵ | |
| ویسکوزیته مخلوط پاشش با کاپ ۴ دمای ۲۵درجه سانتی گراد (ثانیه) | ۱۶ - ۱۸ | |
| Pot life at 25 °c | ۴ ساعت | |
| زمان تبخیر سطحی / فاصله بین هر لایه در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد | ۵ - ۱۰ دقیقه | |
| خشک شدن سطحی (دقیقه) | ۳۵ | |
| خشک شدن عمقی (ساعت) | ۸ | |
| پولیش خوری (ساعت) | ۷۲ | |
| زمان پخت در دمای 80 درجه سانتی گراد | ۲۰ دقیقه | |
| پوشش دهی | 1 kg Ac60 = 5 m $^2$ ⟶ 60 $\mu$ | |
| پاشش | با استفاده از پیستوله با نازل ۱.۷ - ۱.۵ میلی‌متر با فشار باد 4bar | |



ALL RIGHTS RESERVED