RANGIN KIMIA
CHEMICAL PRODUCT

CODE:
NC 1160507

برگه مشخصات فنی

سفید فوری اتومبیلی - نیترو سلولزی

مشخصات		
ویسکوزیته با کاپ ۴ دمای ۲۵درجه سانتی گراد (ثانیه)	۲۱۰	
درصد تینر خوری با تینر فوری اتومبیلی (W/W)	۵۰	
ویسکوزیته مخلوط پاشش با کاپ ۴ دمای ۲۵درجه سانتی گراد (ثانیه)	۱۸ - ۱۶	
زمان تبخیر سطحی / فاصله بین هر لایه در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد	۱۰ - ۵ دقیقه	
خشک شدن سطحی (دقیقه)	۱۰	
خشک شدن عمقی (ساعت)	۱	
زمان پخت در دمای 80 درجه سانتی گراد	۲۰ دقیقه	
پوشش دهی	1 kg = 4.2 m^2 ⟶ 60 μ	
پاشش	با استفاده از پیستوله با نازل ۱.۷ - ۱.۵ میلی‌متر با فشار باد 4bar	

ALL RIGHTS RESERVED