RANGIN KIMIA
CHEMICAL PRODUCT

CODE:
NC 327

برگه مشخصات فنی

مشکی فوری اتومبیلی مات

مشخصات		
ویسکوزیته با کاپ ۴ دمای ۲۵درجه سانتی گراد (ثانیه)	۳۲۰	
درصد تینر خوری با تینر فوری اتومبیلی (W/W)	۶۵	
ویسکوزیته مخلوط پاشش با کاپ ۴ دمای ۲۵درجه سانتی گراد (ثانیه)	۱۸ - ۱۶	
زمان تبخیر سطحی / فاصله بین هر لایه در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد	۱۰ - ۵ دقیقه	
خشک شدن سطحی (دقیقه)	۱۵	
خشک شدن عمقی (ساعت)	۱	
زمان پخت در دمای 80 درجه سانتی گراد	۲۰ دقیقه	
پوشش دهی	1 kg = 5.18 m^2 ⟶ 60 μ	
پاشش	با استفاده از پیستوله با نازل ۱.۷ - ۱.۵ میلی‌متر با فشار باد 4bar	

ALL RIGHTS RESERVED