RANGIN KIMIA
CHEMICAL PRODUCT

CODE:
NC 602

برگه مشخصات فنی

آستر فوری اتومبیلی / طوسی

مشخصات		
ویسکوزیته با کاپ ۴ دمای ۲۵درجه سانتی گراد (ثانیه)	۳۰۰	
درصد تینر خوری با تینر فوری اتومبیلی (W/W)	۴۵	
ویسکوزیته مخلوط پاشش با کاپ ۴ دمای ۲۵درجه سانتی گراد (ثانیه)	۱۶ - ۱۸	
زمان تبخیر سطحی / فاصله بین هر لایه در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد	۵ - ۱۰ دقیقه	
خشک شدن سطحی (دقیقه)	۵	
خشک شدن عمقی (ساعت)	۱	
سنباده خوری (ساعت)	۴ - ۸	
زمان پخت در دمای 80 درجه سانتی گراد	۲۰ دقیقه	
پوشش دهی	1 kg = 4.5m ^{2} ⟶ 60 μ	
پاشش	با استفاده از پیستوله با نازل ۱.۷ - ۱.۵ میلی‌متر با فشار باد 4bar	
قابلیت چسبندگی روی گالوانیزه و آهن		

ALL RIGHTS RESERVED