

CODE:  
**P 555**

## برگه مشخصات فنی

بتونه سنگی جنرال و همه کاره / کرم

مشخصات	
۲ ساعت بعد از اعمال	سنباده خوری اولیه با 60-100
۶ ساعت بعد از اعمال	سنباده خوری با سنباده 180-220
۲ - ۴ درصد	اختلاط با هاردنر 50%BPO
حالت فیزیکی	حالت کراهی - خامه ای به همراه خواص سود و پلاستیک که قابلیت پرکننده ای بالا را همراه با لیسسه کشی نرم تامین می کند.
دارای قابلیت پوستاب خشک و تر- دارای چسبندگی عالی روی ورق آهن- گالوانیزه- فایبر گلاس- آلومینیوم- چوب و MDF	