

CODE:
PP 619

برگه مشخصات فنی

آستر پلاستیک

مشخصات		
۶۵	ویسکوزیته با کاپ ۴ دمای ۲۵ درجه سانتی گراد (ثانیه)	
	۲۵	درصد تینر خوری با تینر فوری (W/W)
	۱۶ - ۱۸	ویسکوزیته مخلوط پاشش با کاپ ۴ دمای ۲۵ درجه سانتی گراد (ثانیه)
	۱۰ - ۵ دقیقه	زمان تبخیر سطحی / فاصله بین هر لایه در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد
	۲۵	خشک شدن سطحی (دقیقه)
۱	خشک شدن عمقی (ساعت)	
۲۰ دقیقه	زمان پخت در دمای ۸۰ درجه سانتی گراد	
	$1 \text{ kg} = 4.12 \text{ m}^2 \longrightarrow 60 \mu$	پوشش دهی
	با استفاده از پیستوله با نازل ۱.۷ - ۱.۵ میلی متر با فشار باد 4bar	
		پاشش