RANGIN KIMIA
CHEMICAL PRODUCT

CODE:
101 S

برگه مشخصات فنی

سفید براق پلی‌اورتان اتومبیلی Line 21-2k

رنگ سفید براق پلی‌اورتان پایه اکریلیک / رنگ سفید براق اتومبیلی اکریلیک دو جزئی

مشخصات		
ویسکوزیته با کاپ ۴ دمای ۲۵درجه سانتی گراد (ثانیه)	۱۸۰ - ۲۲۰	
نسبت ترکیب با هاردنر H 331	۲ به ۱	
درصد تینر خوری با تینر پلی اورتان 100 (W/W)	۲۰ - ۲۵	
ویسکوزیته مخلوط پاشش با کاپ ۴ دمای ۲۵درجه سانتی گراد (ثانیه)	۱۶ - ۱۸	
Pot life at 25 °c	۴ ساعت	
زمان تبخیر سطحی / فاصله بین هر لایه در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد	۵ - ۱۰ دقیقه	
خشک شدن سطحی (دقیقه)	۳۵	
خشک شدن عمقی (ساعت)	۸	
پولیش خوری (ساعت)	۷۲	
زمان پخت در دمای 80 درجه سانتی گراد	۲۰ دقیقه	
پوشش دهی	1 kg Ac60 = 5 m ^{2} ⟶ 60 μ	
پاشش	با استفاده از پیستوله با نازل ۱.۷ - ۱.۵ میلی‌متر با فشار باد 4bar	

ALL RIGHTS RESERVED