RANGIN KIMIA
CHEMICAL PRODUCT

CODE:
69998

برگه مشخصات فنی

مشخصات		
درصد تینر خوری با تینر پلی اورتان 100 (W/W)	۴۰ – ۵۵٪	
ویسکوزیته مخلوط پاشش با کاپ ۴ دمای ۲۵درجه سانتی گراد (ثانیه)	۱۶ – ۱۸	
زمان تبخیر سطحی / فاصله بین هر لایه در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد	۵ – ۱۰ دقیقه	
خشک شدن سطحی (دقیقه)	۱۰	
خشک شدن عمقی (ساعت)	۱	
زمان پخت در دمای 80 درجه سانتی گراد	۲۰ دقیقه	
پوشش دهی	1 kg = 4.2 m^2 ⟶ 15 – 20 μ	
پاشش	با استفاده از پیستوله با نازل ۱.۵ – ۱.۳ میلی‌متر با فشار باد 4bar	

ALL RIGHTS RESERVED