

CODE:
9175494

برگه مشخصات فنی

مشخصات		
	۴۰ - ۵۵%	درصد تینر خوری با تینر پلی اورتان 100 (W/W)
	۱۶ - ۱۸	ویسکوزیته مخلوط پاشش با کپ ۴ دمای ۲۵ درجه سانتی گراد (ثانیه)
	۱۰ - ۵ دقیقه	زمان تبخیر سطحی / فاصله بین هر لایه در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد
	۱۰	خشک شدن سطحی (دقیقه)
۱		خشک شدن عمقی (ساعت)
۲۰ دقیقه		زمان پخت در دمای 80 درجه سانتی گراد
	1 kg = 4.2 m ² → 15 - 20 μ پوشش دهی	
	با استفاده از پیستوله با نازل ۱.۵ - ۱.۳ میلی متر با فشار باد 4bar پاشش	