

CODE:
9175509

برگه مشخصات فنی

مشخصات		
	۴۰ - ۵۵٪	درصد تینر خوری با تینر پلی اورتان 100 (W/W)
	۱۶ - ۱۸	ویسکوزیته مخلوط پاشش با کپ ۴ دمای ۲۵ درجه سانتی گراد (ثانیه)
	۱۰ - ۵ دقیقه	زمان تبخیر سطحی / فاصله بین هر لایه در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد
	۱۰	خشک شدن سطحی (دقیقه)
	۱	خشک شدن عمقی (ساعت)
	۲۰ دقیقه	زمان پخت در دمای ۸۰ درجه سانتی گراد
	$1 \text{ kg} = 4.2 \text{ m}^2 \longrightarrow 15 - 20 \mu$	پوشش دهی
	با استفاده از پیستوله با نازل ۱.۵ - ۱.۳ میلی متر با فشار باد 4bar	پاشش