

CODE:
AK 1078

برگه مشخصات فنی

سفید روغنی اتومبیلی

مشخصات		
۲۶۰		ویسکوزیته با کاپ ۴ دمای ۲۵ درجه سانتی گراد (ثانیه)
	۳۰	درصد تینر خوری با تینر پلی اورتان 100 (W/W)
	۱۶ - ۱۸	ویسکوزیته مخلوط پاشش با کاپ ۴ دمای ۲۵ درجه سانتی گراد (ثانیه)
	۱۰ - ۵ دقیقه	زمان تبخیر سطحی / فاصله بین هر لایه در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد
	۶۰	خشک شدن سطحی (دقیقه)
۶		خشک شدن عمقی (ساعت)
۲۰ دقیقه		زمان پخت در دمای ۸۰ درجه سانتی گراد
	$1 \text{ kg} = 4.2 \text{ m}^2 \longrightarrow 60 \mu$	
	با استفاده از پیستوله با نازل ۱.۷ - ۱.۵ میلی متر با فشار باد 4bar	
		پاشش دهی
		پاشش