

CODE:
BC 929

برگه مشخصات فنی

مشخصات			
	۴۰ - ۵۵٪	درصد تینر خوری با تینر پلی اورتان 100 (W/W)	
	۱۶ - ۱۸	ویسکوزیته مخلوط پاشش با کاپ ۴ دمای ۲۵ درجه سانتی گراد (ثانیه)	
	۱۰ - ۵ دقیقه	زمان تبخیر سطحی / فاصله بین هر لایه در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد	
	۱۰	خشک شدن سطحی (دقیقه)	
۱		خشک شدن عمقی (ساعت)	
۲۰ دقیقه		زمان پخت در دمای 80 درجه سانتی گراد	
	$1 \text{ kg} = 4.2 \text{ m}^2 \longrightarrow 15 - 20 \mu$		پوشش دهی
	با استفاده از پیستوله با نازل ۱.۵ - ۱.۳ میلی متر با فشار باد 4bar		پاشش