

CODE:
OV 369

برگه مشخصات فنی

سفید براق پلی اورتان اتومبیلی Line 21-2k

رنگ سفید براق پلی اورتان پایه اکریلیک / رنگ سفید براق اتومبیلی اکریلیک دو جزئی

مشخصات

۱۸۰ - ۲۲۰		ویسکوزیته با کاپ ۴ دمای ۲۵ درجه سانتی گراد (ثانیه)
	۱ به ۲	نسبت ترکیب با هاردنر H 331
	۲۰ - ۲۵	درصد تینر خوری با تینر پلی اورتان 100 (W/W)
	۱۶ - ۱۸	ویسکوزیته مخلوط پاشش با کاپ ۴ دمای ۲۵ درجه سانتی گراد (ثانیه)
	۴ ساعت	Pot life at 25 °c
	۱۰ - ۵ دقیقه	زمان تبخیر سطحی / فاصله بین هر لایه در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد
	۳۵	خشک شدن سطحی (دقیقه)
۸		خشک شدن عمقی (ساعت)
۷۲		پولیش خوری (ساعت)
۲۰ دقیقه		زمان پخت در دمای 80 درجه سانتی گراد
	1 kg OV369 = 5 m ² → 60 μ پوشش دهی	
	با استفاده از پیستوله با نازل ۱.۷ - ۱.۵ میلی متر با فشار باد 4bar پاشش	