

CODE:  
**TED69/7958**

## برگه مشخصات فنی

مشخصات		
	۴۰ - ۵۵%	درصد تینر خوری با تینر پلی اورتان 100 (W/W)
	۱۶ - ۱۸	ویسکوزیته مخلوط پاشش با کاپ ۴ دمای ۲۵ درجه سانتی گراد (ثانیه)
	۵ - ۱۰ دقیقه	زمان تبخیر سطحی / فاصله بین هر لایه در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد
	۱۰	خشک شدن سطحی (دقیقه)
	۱	خشک شدن عمقی (ساعت)
	۲۰ دقیقه	زمان پخت در دمای ۸۰ درجه سانتی گراد
	1 kg = 4.2 m <sup>2</sup> → 15 - 20 μ	
	با استفاده از پیستوله با نازل ۱.۵ - ۱.۳ میلی متر با فشار باد 4bar	
		پوشش دهی
		پاشش